Detaprimer 435.10

DESCRIPTION

Primaire améliorant l'adhésion pour les matériaux non poreux, certaines matières synthétiques, peintures et céramique. Pour les matériaux poreux, le Primaire DL 783 est recommandé.

APPLICATIONS

Couche primaire pour silicones.

MODE D'EMPLOI

La surface doit être sèche et exempte de graisse, huile et autres contaminents. Pour nettoyer la surface, on peut utiliser de l'acétone ou du trichloréthylène. Les parties détachées doivent être enlevées et les surfaces lisses doivent être faites rugueuses.. Le primaire doit être appliqué avec une brosse, mais tamponner et arroser est également possible. En tout cas, le film de primaire doit être appliqué aussi fin que possible et exempt de bulles d'air. Dans le cas de surfaces absorbantes, il peut être nécessaire d'appliquer le primaire en plusieurs couches.. Le temps de séchage du primaire est de 30 minutes à une température ambiante. Appliquer la silicone endéans les 16 heures.

TEMPERATURE D'APPLICATION

température ambiante

CONSOMMATION

< 80 g/m²

NETTOYAGE

diluant nitro, MEC

EMBALLAGE

bouteilles en aluminium de 250 ml et 1000 ml

CONSERVATION

Au moins 6 mois dans l'emballage original et à une température ambiante

SECURITE

L'inhalation de vapeurs en grandes concentrations est nuisible pour la santé.
Conseiller la fiche technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base	solution silicone-résine avec un additif réactif
Couleur	incolore, transparent
Poids spécifique	0,86 g/cm³
Consistence	liquide
Pigments	nihil
Point d'inflammation	< 21°C
Temps de séchage	15 min.

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.